

## Tozaltı Tozu Kurutma Fırınları

- Fabrika çıkışı tozaltı tozu kaynak tozları ilk kullanımda minimum 300°C - maksimum 350°C aralığında 2 Saat bekletilerek şoklama işlemine tabi tutulmaktadır.
- İkinci aşamada dinlendirme için fırın ısı derecesi 130°C ye indirilerek uygulama alanına aktarım olana kadar fırında bekletilmektedir.
- Toz altı kaynak tozları kurutma işlemi sonrası alttan boşaltmalı sistemle kovalara alınarak en kısa süreçte uygulama noktasına aktarılacak şekilde taşınması ve kullanım miktarı kadar fırınlardan alınması uygundur.

### GKT-250

#### Tozaltı Tozu Kurutma Fırını



#### Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700014 Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar

#### Genel Bilgi

Kapasite	250 kg
Yükseklik	138 cm
Genişlik - Derinlik	120-140x75 cm
Maksimum Isıtma Derecesi	0 - 400°C
Çalışma Gücü	6000w
Çalışma Voltajı	380V
Çalışma Akımı	15 amper
Ağırlık	230 kg

#### Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700012 Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar

### GKT-350

#### Tozaltı Tozu Kurutma Fırını



#### Genel Bilgi

Kapasite	350 kg
Yükseklik	156 cm
Genişlik - Derinlik	150x78 cm
Maksimum Isıtma Derecesi	0 - 400°C
Çalışma Gücü	7500w
Çalışma Voltajı	380V
Çalışma Akımı	19 amper
Ağırlık	390 kg

#### Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700013 Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar