

## Tozaltı Tozu Kurutma Fırınları

- Fabrika çıkışı tozaltı tozu kaynak tozları ilk kullanımda minimum 300°C - maksimum 350°C aralığında 2 Saat bekletilerek şoklama işlemine tabi tutulmaktadır.
- İkinci aşamada dinlendirme için fırın ısı derecesi 130°C ye indirilerek uygulama alanına aktarım olana kadar fırında bekletilmektedir.
- Toz altı kaynak tozları kurutma işlemi sonrası alttan boşaltmalı sistemle kovalara alınarak en kısa süreçte uygulama noktasına aktarılacak şekilde taşınması ve kullanım miktarı kadar fırınlardan alınması uygundur.

### GKT-50

#### Tozaltı Tozu Kurutma Fırını



#### Genel Bilgi

Kapasite	50 kg
Yükseklik	50 - 109 cm
Dış Çap	60 x 74 cm
İç Çap	48x34x43 cm
Bölme Sayısı	1
Maksimum Isıtma Derecesi	0 - 400°C
Isı Kontrolü	Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	3000w
Çalışma Voltajı	380V3ph
Çalışma Akımı	14 amper
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	115 kg

#### Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700014 Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar

### GKT-125

#### Tozaltı Tozu Kurutma Fırını



#### Genel Bilgi

Kapasite	125 kg
Yükseklik	130 cm
Genişlik - Derinlik	90-110x75 cm
Maksimum Isıtma Derecesi	0 - 400°C
Çalışma Gücü	4500w
Çalışma Voltajı	380V
Çalışma Akımı	11,5 amper
Ağırlık	190 kg

#### Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700011 Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar