

Normaları

Qaynaq Metalının Kimyəvi Tərkibi %
(Standart)

TS EN ISO 17632-A	:T42AZBM3
EN ISO 17632-A	:T42AZBM3
AWS A5.20	: E 70 T-5M

C	Si	Mn
0.03	0.1	0.35

Mexaniki Dəyərlər

İstilik Əməliyyatı	Axın Gücü (N/mm ²)	Gərilmə Gücü (N/mm ²)	Çərtik Gücü (ISO-V/-30°C)	Uzanma (L ₀ =5d ₀) (%)
AW	min. 420	500- 640	min. 47 J	min. 22

Qaynaq Edilə Bilən Poladlar

- Armco poladları və aşağı ərintili poladlar.

İstifadə Edildiği Yerlər Və Xüsusiyyətləri

Armco poladları və aşağı ərintili poladların qaynaqlarında istifadə edilən əsas tip qövsvari qaynaq məftildir.

Xüsusilə armco poladlarından düzəldilmiş galvaniz çənlərinin qaynaqlarında istifadə edilir

Avtomatlaşdırma tətbiqləri üçün uygundur

Qoruyucu qaz: M21

Qaynaq Modelleri



Axın Növü

FCAW / D.C.(+)

Qablaşdırma Məlumatları

Məhsul Kodu	Çap (mm)	Ağırlıq (Kq)	Paketləmə Növü
3010500226	1.2	15	BS 300

Təsdiqlər: CE, SEPRO, GOST-R