

## Normaları

TS EN ISO 14174 : SA FB 2 C Cr H5
EN ISO 14174 : SA FB 2 C Cr H5

## Qaynaq Metalının Mexaniki Dəyərləri (Standart)

Tozaltı Qaynaq Məftili	Sərtlik (HB)
S1	300

## Qaynaq Metalının Kimyəvi Analizi % (Standart)

Tozaltı Qaynaq Məftili	C	Si	Mn	Cr	Fe
S1	0.10-0.30	0.50-1.00	1.00-1.80	1.60-3.00	Qalan

## İstifadə Edildiği Yerlər Və Xüsusiyyətləri

Poladların sərt doldurma qaynağı tətbiqetmələrində istifadə edilir  
İstifadə edilmədən əvvəl 250°C - 350°C-də 2 saat qurudulmalıdır  
Tətbiqetmə ilə bağlı istehsalçı ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə edilir.

## Qablaşdırma Məlumatları

Məhsul Kodu	Paket Ağırlığı (Kq)	Paketləmə Növü
6010800012	25	Kraft Torba

Təsdiqlər: ELIFLUX 350 : GOST-R, CE,  
SEPRO