

Normaları

TS 3623 EN 12536	: O I
EN 12536	: O I
AWS A5.2	:R45

Qaynaq Məftilinin Kimyəvi Tərkibi %
(Standart)

C	Si	Mn
0.07	0.1	0.5

Mexaniki Dəyərlər

Axın Gücü (N/mm ²)	Gərilmə Gücü (N/mm ²)	Çərtik Gücü (ISO-V/+20°C)	Uzanma (L ₀ =5d ₀) (%)
min. 245	340 - 440	min. 35 J	min. 14

İstifadə Edildiği Yerlər Və Xüsusiyyətləri

Ərintisiz poladlardan düzəldilən hər növ maşın hissəsi, karoseri və egzost kimi nazik metal işləri ilə anbar düzəldilməsi və boru qaynaqları üçün istifadə edilir

Neytral alovla istifadə edilməlidir.

Qaynaq Modelleri



Alov tənzimləməsi

Neytral Alov

Qablaşdırma Məlumatları

Məhsul Kodu	Diam. x Hünd. (mm)	Ağırlıq (Kq)	Paketləmə Növü
3010300031	1.2 x 1000	5	Karton Qutu
3010300032	1.6 x 1000	5	
3010300033	2.0 x 1000	5	
3010300034	2.4 x 1000	5	
3010300035	3.2 x 1000	5	
3010300036	4.0 x 1000	5	

Təsdiqlər: CE, GOST-
R