

Normaları

TS EN ISO 2560-A :E35ARR12
EN ISO 2560-A :E35ARR12

Qaynaq Metalinin Tarkibi %
(Standart)

C	Si	Mn
0.05	max. 0.2	0.3


Mexaniki Deyerler

Axın Gücü (N/mm ²)	Gerilme Gücü (N/mm ²)	Çertik Zerbe Gücü (ISO-V/+20°C)	Uzanma (L ₀ =5d ₀) (%)
min. 355	440-560	min. 47 J	min. 22

İstifade Edildiği Yerler Və Xüsusiyyətləri

- Armco demirinin və çox aşağı karbonlu yumuşaq poladların qaynağında, galvanik örtüklər üçün istifadə olunan sink vanna qablarının qaynağında istifadə olunur
- Daha sakit yanır və sıçraması azdır
- Şlakı asan təmizlənir

Qaynaq Modelleri



Axın Növü

D.C.(-) / A.C.

Qablaşdırma Məlumatları və Parametrlər

Məhsul Kodu	Diam. x Hünd. (mm)	Axın Gücü (A)	Ədəd		Ağırlıq g / 100 Ədəd
			Paket	Bağl.	
3010100148	3.20 x 350	110 - 140	100	400	4090
3010100151	4.00 x 350	140 - 180	100	400	6120
3010100154	5.00 x 350	180 - 220	50	200	8160

Təsdiqlər: TSE, CE, GOST-R,
SEPRO