

Normları

TS EN ISO 17632-A	: T 42 A Z B M 3
EN ISO 17632-A	: T 42 A Z B M 3
AWS A5.20	: E 70 T-5M

Kaynak Metalinin Kimyasal Bileşimi % (Tipik)

C	Si	Mn
0.03	0.1	0.35

Mekanik Değerler

Isıl İşlem	Akma Dayanımı (N/mm ²)	Çekme Dayanımı (N/mm ²)	Çentik Dayanımı (ISO-V/-30°C)	Uzama (L ₀ =5d ₀) (%)
AW	min. 420	500- 640	min. 47 J	min. 22

Kaynak Edilebilen Çelikler

- Armco çelikleri ve düşük alaşımlı çelikler.

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri

- Armco çelikleri ve düşük alaşımlı çeliklerin kaynaklarında kullanılan bazık tip özlü kaynak telidir.
- Özellikle armco çeliklerinden yapılmış galvaniz tanklarının kaynaklarında kullanılır
- Otomasyon uygulamaları için uygundur
- Korumucu Gaz: M21

Kaynak Pozisyonları**Akım Türü**

FCAW / D.C.(+)

Ambalaj Bilgileri

Ürün Kodu	Çap (mm)	Ağırlık (Kg)	Paketleme Tipi
3010500226	1.2	15	BS 300

Onaylar: CE, SEPRO