

**Normları**

TS EN ISO 14174	: SA FB 2 C Cr H5
EN ISO 14174	: SA FB 2 C Cr H5

**Kaynak Metalinin Mekanik Değerleri (Tipik)**

Tozaltı Kaynak Teli	Sertlik (HRC) (Kaynak Sonrası)
S2	36

**Kaynak Metalinin Kimyasal Analizi % (Tipik)**

Tozaltı Kaynak Teli	C	Si	Mn	Cr	Mo
S2	0.13	0.93	1.46	1.62	0.15

**Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri**

- Çeliklerin sert dolgu kaynağı uygulamalarında kullanılır
- Kullanılmadan önce 250°C - 350°C'de 2 saat kurutulmalıdır
- Uygulama ile ilgili üreticiyle irtibata geçilmesi tavsiye edilir

**Ambalaj Bilgileri**

Ürün Kodu	Paket Ağırlığı (Kg)	Paketleme Tipi
6010800012	25	Kraft Torba

**Onaylar:** ELIFLUX 350 : CE, SEPRO