

Normları

TS EN ISO 2560-A	: E 35 A RR 1 2
EN ISO 2560-A	: E 35 A RR 1 2

Kaynak Metalinin Bileşimi % (Tipik)

C	Si	Mn
0.05	max. 0.2	0.3

Mekanik Değerler

Akma Dayanımı (N/mm ²)	Çekme Dayanımı (N/mm ²)	Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/+20°C)	Uzama (L ₀ =5d ₀) (%)
min. 355	440-560	min. 47 J	min. 22

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri

- Armco demirinin ve çok düşük karbonlu yumuşak çeliklerin kaynağında, galvaniz kaplamada kullanılan çinko banyosu kaplarının kaynağında kullanılır
- Yanışı sakın ve sıçraması azdır
- Curufu kolay temizlenir

Kaynak Pozisyonları**Akım Türü**

D.C.(-) / A.C.

Ambalaj Bilgileri ve Parametreler

Ürün Kodu	Çap x Boy (mm)	Akım Şiddeti (A)	Adet		Ağırlık g / 100 adet
			Paket	Koli	
3010100148	3.20 x 350	110 - 140	100	400	4090
3010100151	4.00 x 350	140 - 180	100	400	6120
3010100154	5.00 x 350	180 - 220	50	200	8160

Onaylar: TSE, CE, SEPRO