

Normes

TS EN ISO 3581-B	: ES308LMO-16
EN ISO 3581-B	: ES308LMO-16
AWS A5.4	: E308LMO-16

Analyse Chimique du Type Métal Déposé (%)

C	Mo	Ni	Cr
0.03	2.5	9.5	18.0

Paramètres Mécaniques

Limite Élastique (N/mm ²)	Résistance à la Rupture (N/mm ²)	Chocs Strength (ISO-V/+20°C)	Elongation (L ₀ =5d ₀) (%)
min. 450	540 - 700	min. 47 J	min. 35

Nuances D'aciers Soudables

- ASTM A351 GrCF3m est utilisé pour le soudage et la réparation de pièces moulées en acier

Fonctions Et Applications

- Électrode enrobée de rutile utilisée pour le soudage de différents aciers.
- Il est utilisé à des fins générales dans le soudage de réparation.
- Le laitier est facile à nettoyer et l'aspect du métal fondu est lisse.

Positions De Soudure

Type De Courant

D.C.(+) / A.C.

Details Des Emballages

Code Produit	Diamètre x Longueur (mm) / (inch)		Intensité (A)	Poids g / 100 pcs
3010100988	3.20 x 350	1/8 x 14"	80 - 110	3510

Agréments: CE, SEPRO