

Normları

TS EN ISO 17672	: Ag 155
EN ISO 17672	: Ag 155

Kimyasal Bileşimi %(Tipik)

Ag	Cu	Zn	Sn
55.0	21.0	22.0	2.0

Mekanik Değerler

Çalışma Sıcaklığı (°C)	Yoğunluk (kg/dm ³)	Çekme Dayanımı (N/mm ²)	Uzama (L ₀ =5d ₀) (%)	Erime Aralığı (°C)
650	9.4	330 - 430	25	620 - 660

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri

- Kadmiyum içermeyen gümüşlü sert lehim telidir
- Deniz suyuna ve korozyona dayanıklıdır
- Sağlık ekipmanları ve gıda sektöründe kullanılır
- Bakır ve bakır alaşımlarının, nikel ve alaşımlarının, dökme demirlerin, çeliklerin, paslanmaz çeliklerin ve kesici elmas uçların sert lehimlemesinde ve bu metallerin birbirleriyle birleştirilmesinde kullanılır
- L-Ag55FC dekapan kaplı 55% gümüş alaşımlı sert lehim telidir
- Asetileni fazla alev seçilmelidir

Kaynak Yöntemi

Sert Lehimleme

Diğer Gümüşlü Sert Lehim Telleri	Kaynak Pozisyonları
GeKaTec L-Ag20, L-Ag20FC, L-Ag30, L-Ag30FC, L-Ag40, L-Ag40FC, L-Ag55FC	

Ambalaj Bilgileri

Ürün Kodu	Çap x Boy (mm)	Paket Ağırlığı (Kg)
6031100289	1.5 x 500	1
6031100290	2.0 x 500	1
6031100291	3.0 x 500	1

Onaylar: SEPRO